

【製品特徴】

ORABOND®UHB25080G ORABOND®UHB25110G ORABOND®UHB25150G

厚み* (粘着材と基材)	0.8mm (±15%)	1.1mm (±15%)	1.5mm (±15%)
密度	790kg/m ³		
耐熱性 (short-term)	-40℃ to +150℃		
(long-term)	-40℃ to +100℃		
引き剥がし 接着力 (24時間後)			
(based on ASTM D3330, stainless steel)	43N/25mm (174 N/100mm)	50N/25mm (199 N/100mm)	56N/25mm (223 N/100mm)
引き剥がし 接着力 (24時間後)			
(based on ASTM D3330, ABS)	63N/25mm (253 N/100mm)	72N/25mm (289 N/100mm)	89N/25mm (253 N/100mm)
引き剥がし 接着力 (24時間後)			
(based on ASTM D3330, PP)	48N/25mm (193 N/100mm)	50N/25mm (199 N/100mm)	50N/25mm (199 N/100mm)
*PP: EU自動車用射出成形材料			
引き剥がし 接着力 (24時間後)			
(based on ASTM D3330, glass)	44N/25mm (176 N/100mm)	57N/25mm (227 N/100mm)	58N/25mm (232 N/100mm)
せん断接着力 (24時間後)			
(based on ASTM D1002, stainless steel)	1.03N/mm ² (103 N/cm ²)	0.87N/mm ² (103 N/cm ²)	0.78N/mm ² (78 N/cm ²)
引張接着力 (24時間後)			
(based on ASTM D897, aluminium)	0.80N/mm ² (80 N/cm ²)	0.78N/mm ² (78 N/cm ²)	0.67N/mm ² (67 N/cm ²)

* average

【アプリケーション】

自動車、太陽電池、電子機器、看板、ディスプレイ産業など、商業用および工業用の幅広い用途に適しています。ポリプロピレン、EPDM、塗料、ポリエチレンなどの低表面エネルギープラスチックへの接着性に優れ、表面処理なしでも使用できます。

【標準サイズ】

900mm x 33m

(UHB25080G, UHB25110Gに関しては、標準サイズとして12、19、25mm x 33m巻きの設定があります)

* ORABOND® UHBシリーズはご用途に合わせた厚み、色、基材の硬さ、粘着層を取りそろえています。お客様の各種ご要望、ご質問につきましては、ORAFOL担当セールスまでお問い合わせください。

注意) 製品特性、アプリケーション例は使用を保証するものではありません。

ご使用の場合は必ず使用用途に対する性能、整合性をご確認ください。

